

フルカバ

一体型裏込混和剤

HARIBA CO.,LTD.

フルカバーについて

フルカバーは、1m³に50kgと、水、セメントを混和するだけで簡単にグラウト材を作る事が出来ます。

特 性

- 従来の標準配合と比べ数種類の材料を必要としない為置き場スペースを広く必要としません。
- 1m³に50kgと少量添加の為、作業性の向上が図れます。
- 練り上がり早く材料の分離がない為、ポンプ圧送が良好になります。
- 地山以上の強度を早期に得ることが出来ます。
- プリージングもほとんどなく硬化後の体積変化も少ない為、空隙を確実に充填します。

用 途

- 裏込注入材
- 中込材
- 各種充填材

性 状 ・ 荷 姿

- 荷姿 10袋/紙袋
- 外観 淡灰色粉末
- 比重 2.5±0.05
- PH 10.3±0.5

配合手順

- ① 200ℓにミキサーに清水を164ℓ入れます。
- ② フルカバー1袋(10kg)をミキサーに投入し十分攪拌する。
- ③ 次にセメントを100kg加え5～10分攪拌する。
- ④ ポンプで注入する(作液後2時間以内に注入を行って下さい)

粘性及び一軸圧縮強度

攪拌時間	PO-1(秒)
練上直後	11±2

試験配合	
1 水	164ℓ
2 フルカバー	10kg
3 セメント	100kg

材令	強度(N/mm ²)
7日	2.20～2.60以上
28日	3.0以上

配合割合

配合	水	フルカバー	ポルトランドセメント
200ℓ	164ℓ	10kg	100kg
1m ³	820ℓ	50kg	500kg

取扱い上・保管上の注意

- 取扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスクを着用し、衣服や身体に触れないようにして下さい。
 - 取扱い後は、手洗い、うがい、洗顔を十分行なって下さい。
 - 袋からこぼれた場合は、粉塵が立たないように注意して回収して下さい。
 - 廃棄処理方法は法令で義務付けられています、法令に従い適正に処理して下さい。
 - 高温、多湿とならない一定の場所に保管して下さい。
 - 水濡れしないように保管して下さい。
 - 適した安全対策を実施の上、お取扱い願います。
-
- 記載内容は、現時点で入手できる資料や情報に基づいて作成しておりますが、記載データや評価に関しましては、情報提供であって保証するものではありません。
 - 記載内容は、新しい知見等によって改正される場合があります。

薬液注入剤・グラウト・各種高圧ガス
特殊一般土木資材販売・溶接材料一式



株式会社 はりば

本 社：〒577-0067 大阪府東大阪市高井田西4丁目1番9号

TEL (06) 6784-9736 FAX (06) 6784-8566

www.hariba.co.jp