



スライディングSS-II

二液性固結型滑剤（可塑剤）

スライディングSS-IIについて

スライディングSS-IIは、付設管及び埋設物を地下等に施工埋設時に使用する薬液である。地下埋設物の工事に於いては、必ず埋設物と地山との接点には空隙、摩擦抵抗が生じる。

スライディングSS-IIは、この空隙に充填し、摩擦抵抗を減少させる二液性固結型滑剤です。

又、従来タイプに比べると使用量が少なくすみ、施工現場での保管するヤードが有効に使用できます。

用途

- 泥濃式推進
- 曲線推進
- その他各種工法
- 長距離推進
- 普通推進

形状

品名	外観	比重	P H
A 剤	無色透明液体	1.35~1.40以上	11~13
B 剤	白色粉末	2.10~2.20以上	——

溶液の性状

品名	外観	比重	P H
A 剤	無色透明液体	1.05~1.07以上	10~12
B 剤	無色透明液体	1.05~1.07以上	8~9

標準配合

A 液		B 液	
A 剤	50kg	B 剤	20kg
水	164ℓ	水	190ℓ
200ℓ		200ℓ	
400ℓ			

包装形態

	A 剤	B 剤
内 容 量	25kg	20kg
形 態	石油缶・コンテナ	紙 袋

◇地方によりコンテナの入数が異なります。

ゲルタイム

ゲルタイム

25～50秒

試験条件・水温20℃～10℃

⚠ 安全にお使いいただくために



保護手袋着用



保護メガネ着用



保護マスク着用



腐 食 性

【取扱い上の注意】

- 取り扱い中は、保護メガネ、保護手袋、保護マスクを着用し、衣服や身体に触れないようにして下さい。
- 取り扱い後は、手洗い、うがい、洗顔を十分行って下さい。
- 袋からこぼれた場合は、粉塵が立たないように注意して回収して下さい。
- 工事関係者以外は取り扱わないで下さい。
- 廃棄処理方法は法令で義務付けられています、法令に従い適性に処理して下さい。

【保管上の注意】

- 高温、多湿とならない一定の場所に保管して下さい。
- 水濡れしないように保管して下さい。

【応急処置】

- 眼に入った場合は、大量の水で15分以上洗浄し、異常を感じた時は、医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、簡単に吐き出せるようであれば吐き出した後、吐き出せない時は無理に吐き出さずに医師の診察を受けて下さい。

【その他】

- 記載内容は、現時点で入手できる資料や情報に基づいて作成していますが、記載データや評価に関しては、情報帝京であって保証するものではありません。
- 注意事項は通常の取り扱いを対象としたもので、特別な取り扱いをする場合には、新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上、お取り扱い願います。
- 記載内容は、新しい知見等により改正される事があります。

薬液注入剤・グラウト・各種高圧ガス
特殊一般土木資材販売・溶接材料一式



株式会社 **はりば**

〒577-0067 大阪府東大阪市高井田西4丁目1番9号
TEL 06-6784-9736 FAX 06-6784-8566

<http://www.hariba.co.jp>